

**Sabe por que a Suvinil Máximo Desempenho é perfeita?**

Combina a máxima performance dos principais atributos Suvinil: evita fungos e mofo, tem alta cobertura, rendimento imbatível, máxima lavabilidade além de não deixar respingos e cheiro.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indicação de uso</b>     | Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas. |
| <b>Cores</b>                | São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede. Já sabe qual é a sua?  |
| <b>Principais Atributos</b> | Pintura perfeita¹.   |
|                             | Evita fungos e mofo  |
|                             | Rendimento imbatível   |
|                             | Máxima lavabilidade  |



**Referências normativas:** Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 :2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

**Classificação:**

| Tipo: | Descrição                    | Função  |
|-------|------------------------------|---|
| 4.5.4 | Látex fosco<br>Super Premium | Pintar superfícies de alvenaria em geral em áreas internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante. |

**Desempenho:**

**Atender às especificações da ABNT NBR 15079 - 1 - Para cores com coordenadas L\* ≥ 87 e C ≤ 35:**

|  |  |                |                                   |
|--|--|----------------|-----------------------------------|
| Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942.  | Mínimo de:<br>8,0 m²/L                                   | Este produto → | ≥ 9 m²/litros                     |
| Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942⁴.  | Mínimo de:<br>150m²/18 L,<br>30m²/3,6 L e<br>7,5m²/0,9 L | Este produto → | Vide quadro de Rendimento acabado |
| Poder de cobertura de tinta úmida de acordo com a ABNT NBR 14943.                                      | Mínima de:<br>90,0%                                      | Este produto → | ≥ 90,0 %                          |
| <b>ABNT NBR 15079 - 1 - Para todas as cores:</b>   |  |                |                                   |
| Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de acordo com a ABNT NBR 14940.                         | Mínimo de:<br>200 ciclos                                 | Este produto → | ≥ 350 ciclos                      |
| Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987. | Critério de:<br>"resiste"                                | Este produto → | Resiste                           |
| Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.                             | Concentração máxima de:<br>20 g/L                        | Este produto → | 11 - 15 g/L                       |
| Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299.   | Brilho de:<br>≤ 8 UB a 85°                               | Este produto → | ≤ 8 UB                            |

**Informações técnicas:**

**Do que é feita essa tinta?**

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, diuron, biocida, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1). Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

|  |                                  |                      |
|--|----------------------------------|----------------------|
| Embalagens (Cores prontas) → 3,6 L   18 L  | Embalagens (Sistema SelfColor) → | 0,8 L   3,2 L   16 L |
| Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)                                  |                                  | 47 - 57 %            |
| Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca) |                                  | 30 - 48 %            |
| Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)                 |                                  | 1,250 - 1,450 g/cm³  |
| pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro           |                                  | 8,5 - 11,0           |
| Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)  |                                  | 36 meses             |

| PREPARAR  |   | PINTAR  |   | SECAR   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |   |
| O que você vai pintar?  | Diluição:   | Para aplicar, use:  | Demãos:   | Tempo:  | Embalagem/Rendimento acabado <sup>4</sup> :  |
| Repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco          | 20% com água potável  | Rolo de lã com pelos médios (22 mm) ou trincha.                                   | 2<br>O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida.       | Ao toque: 2 horas<br>Entre demãos: 4 horas<br>Final: 12 horas                       | Lata (18 L): Branco até 170 m <sup>2</sup><br>Lata (16 L): Bases até 150 m <sup>2</sup><br>Galão (3,6 L): Branco até 34 m <sup>2</sup><br>Galão (3,2 L): Bases até 30 m <sup>2</sup> |
| Primeira pintura sobre massa corrida, acrílica, drywall ou gesso                  |   | Rolo de lã com pelos curtos (9 mm) ou trincha.                                    |   |   |  |

## PINTAR



Vai usar airless? Siga os passos abaixo para preparar este produto para aplicar com airless:

**PASSO 1** - selecione o tipo de bico mais adequado - existem diversos tipos de bicos. Alguns são projetados para maior produtividade e outros, para dar o melhor acabamento. Vai uma dica? Consulte o manual do seu equipamento para escolher o tipo de bico mais adequado e confira sempre as recomendações do fabricante do Bico de pulverização.

**PASSO 2** - escolha a largura do leque do bico de aplicação. Leques mais abertos representam um aumento da produtividade (m<sup>2</sup> pintados a cada passada), porém reduzem a espessura da camada de produto aplicado. Leques mais fechados aumentam a camada aplicada. A dimensão da superfície define a abertura do leque também: superfícies maiores (ex: Fachadas) usam leques mais abertos e Superfícies menores (ex: portas, pilares e vigas). Vai uma dica? Sobreponha cada faixa de aplicação até 50% da faixa anterior. Se possível, cruze as demãos em faixas horizontal e vertical para melhor fechamento e acabamento. Mantenha a pistola perpendicular à superfície, a uma distância aproximada de 30 cm.

**PASSO 3** - escolha a abertura do bico de aplicação mais adequado ao produto que vai aplicar. Use bico com abertura de 015 - 019". Vai uma dica? Confira sempre as dicas de manutenção e de operação de seu equipamento airless para obter a melhor aplicação.

**PASSO 4** - prepare o produto para a aplicação - Homogenize o produto com um misturador motorizado. Faça teste de uniformidade do formato de abertura do leque de pulverização em um pedaço de parede ou em outra superfície. Ajuste a pressão do equipamento conforme o produto a ser aplicado e o formato de abertura do leque desejado. Se necessário, dilua o produto até o limite da diluição indicada para aplicação a rolo de lã, homogeneizando bem o produto com misturador motorizado. Vai uma dica? Filtre seladores, fundos, resinas e tintas de acabamento através de uma tela antes de aplicar - isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, além de proteger o equipamento e prolongar sua vida útil. Ao aplicar massas com airless, lembre-se de remover os filtros do equipamento e da pistola. Consulte o manual do fabricante para mais dicas sobre filtros e como evitar entupimentos do bico da pistola airless.

### Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está a sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

| O QUE VOCÊ VAI PINTAR?  | O QUE VOCÊ DEVE FAZER   | Aplicar a tinta:   |
|---|---|--|
| Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura       | Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico. |  <b>01</b><br>Abra lata e misture bem o produto com uma espátula ou régua.                      |
| Parede pintada: com bolhas, partes soltas ou mal aderidas                   | Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.   |  <b>02</b><br>Dilua 1 L de tinta com 200 ml de água, conforme a superfície que você for pintar. |
| Parede mofada   | Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.  |  <b>03</b><br>Proteja tudo o que você não quer pintar: batentes, tomadas e rodapés.             |
| Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras            | Em ambientes externos e internos, nivele com Suvinil Massa Acrílica. Em ambientes internos seco, use Suvinil Massa Corrida.   |  <b>04</b><br>Lembre-se de esperar o tempo de 4 horas entre as demãos.                          |
| Parede com muitas imperfeições e falhas profundas                           | Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.  | <b>Quer uma dica?</b><br>Misture apenas a quantidade de tinta que você vai usar na hora da pintura.  |
| Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado                                  | Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Suvinil Gesso & Drywall para garantir a aderência da tinta.   |  |
| Telhas de fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas | Aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.  |  |

### Observações:

Antes de pintar com a Suvinil Máximo Desempenho, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 30 dias após a pintura. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente e fique tranquilo: isso não interfere na cor e na durabilidade da sua pintura. Nos dias em que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais

**Após a pintura, como limpar a parede?** Deixe a pintura secar por 2 semanas antes de limpar. Use um pano ou uma esponja macia com detergente neutro e, em seguida, limpe com um pano umedecido com movimentos suaves apenas no local afetado. Com o atrito, pode haver diferença de brilho e cores mais intensas podem esbranquiçar.

**Quando terminar de usar toda a tinta,** lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e/ou plástica.

**As nossas cores contam histórias.** Não encontrou a cor perfeita para sua parede? Tudo bem. Você ainda pode misturar nossos tons, adicionar um frasco de 50 ml de Suvinil Corante em cada galão de 3,6 litros ou usar o nosso sistema Suvinil SelfColor.

**Mas fique atento:** a cor da tinta pode ser um pouco diferente do impresso na etiqueta/catálogo. Isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção das tintas Suvinil. Além disso, antes de escolher a sua cor, pense sempre na luminosidade do ambiente que você vai pintar - e não se esqueça de escolher o acabamento ideal para essa parede.

1. Comparado aos demais produtos do portfólio Suvinil

2. Segundo ensaio normatizado NBR 14942, em que Suvinil Máximo Desempenho apresenta poder de cobertura de tinta seca maior que 9 m<sup>2</sup>/L, ao passo que o mínimo exigido para esta mesma propriedade para uma tinta da categoria super premium é de 8 m<sup>2</sup>/L segundo NBR 15079.

3. Não deixa cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável.

4. O Método ABNT NBR 14942 utiliza técnica de aplicação em condições específicas de temperatura, umidade relativa do ar, substrato selado padronizado, ferramenta de aplicação padrão e instrumentos de medição aferidos. O rendimento obtido pela NBR 14942 é similar a aplicação de uma tinta sobre uma parede bem selada, lisa e uniforme para repintura sobre tinta acetinada ou semibrilho. Outras condições de aplicação na obra podem alterar o rendimento, tais como: diluições diferentes da indicada na embalagem, superfícies absorventes e/ou rústicas que absorvem mais produto, como p.ex.: reboco, concreto, gesso novos e sem pintura, texturas de qualquer tipo, entre outros.

**Algumas precauções:**

Se a tinta entrar em contato com a sua pele, lave com sabonete e bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, nevoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

**Outras informações:**

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site [www.suvinil.com.br](http://www.suvinil.com.br). **Emergências médicas (24 h):** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte (24 h):** 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5947/2021".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Sabrina Laperuta Marquezano - CRQ 04363244 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria

