

A tinta esmalte base solvente que não amarela com o tempo.

Suvinil Sempre Branco cumpre tudo aquilo que seu nome promete. Funciona assim: você pinta sem dificuldades, ela seca¹ no mesmo dia e não amarela. O tempo passa e o branco fica.

Indicação de uso	Indicado para proteger superfícies de ambientes internos e externos de madeiras, metais novos e repintura.
Cor	Ao abrir a lata, você vai encontrar um líquido branco.
Principais Benefícios	 Não amarela com o tempo ² .
	 Seca em 20 minutos ³ ao toque.
	 Fácil de pintar.



Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2019 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo	Descrição	Função
4.2.1.1	Esmalte premium brilhante	Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamentos brilhante, acetinado e fosco . Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante.
4.2.1.2	Esmalte premium acetinado	
4.2.1.3	Esmalte premium fosco	

Desempenho:

Atender às especificações da ABNT NBR 15494

Teor de sólidos de acordo com a BNT NBR 15315 - para as cores com coordenada $L^* \geq 70$ (esmalte brilhante, acetinado e fosco)	Mínimo de: 50%	Este produto →	53%
Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 15314 - para as cores com coordenada $L^* \geq 70$ e $L^* < 35$	Mínima de 85 %	Este produto →	87%
ABNT NBR 15494 - Para todas as cores:			
Secagem de acordo com a ABNT NBR 15311 (brilhante, acetinado e fosco).	Máximo de 8 horas	Este produto →	4 horas
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299 (brilhante).	Mínimo de: 80 UB a 20°	Este produto →	90 UB
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299 (acetinado).	Brilho de: 20 UB a 40 UB a 60°	Este produto →	30 UB
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299 (fosco).	Máximo de: 10 UB a 85°	Este produto →	6 UB
Chumbo de acordo com a ABNT NBR 16407 e legislação vigente ⁴	Limite máximo: 0,06%	Este produto →	Isento de metais pesados.
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 600 g/L	Este produto →	490 g/L
Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987.	Critério de: "resiste"	Este produto →	Resiste

Informações técnicas:

Do que é feita essa tinta?

Resina alquídica modificada à base de óleo vegetal semissecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (no Esmalte Acetinado e Fosco), hidrocarbonetos alifáticos e secantes organometálicos, 1,2,4-trimetilbenzeno, butanona-oxima, mesitileno, bis(2-etilhexanoato) de zinco, xileno, aguarrás, querosene (petróleo), Destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio, Butilcarbamato de 3-iodo-2-propinila, Solvente de nafta (petróleo), aromática leve; nafta de baixo ponto de ebulição. Não contém metais pesados. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 0,9 L | 3,6 L

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	32 - 42 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,060 - 1,360 g/cm ³
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	48 meses

PREPARAR		PINTAR			SECAR	
						
O que você vai pintar?	Diluição:	Para aplicar, use:	Vai usar pistola?	Demãos:	Tempo:	Embalagem / Rendimento:
Madeiras e metais, novos ou repintura.	20% com Aguarrás	Rolo de espuma, pincel ou pistola.	Diluir com 20% de aguarrás por litro e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 Kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² .	2 a 3	Ao toque: 20 min. Entre demãos: 2 horas Final: 4 horas	Galão (3,6 L): até 65 m ² /demão ¼ Galão (0,9 L): até 16 m ² /demão

Preparar a superfície:

Antes de começar, observe como está sua superfície. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

O QUE VOCÊ VAI PINTAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER	Aplicar a tinta:
Madeira nova	Aplique uma demão de Suvinil Fundo branco Fosco. Corrija as imperfeições com Suvinil Massa para Madeira, espere secar, lixe e tire todo o pó.	 01 Agite bem o produto antes e após a diluição até sua completa homogeneização.  02 Dilua 1 L de tinta com 200 ml de Suvinil Aguarrás.  03 Proteja tudo o que você não quer pintar: maçanetas, puxadores, paredes e pisos.  04 Lembre-se de esperar o tempo de 2 horas entre as demãos. Quer uma dica? O Suvinil Aguarrás é o maior aliado do seu Esmalte Sempre Branco.
Repintura de madeira	Corrija as imperfeições com Suvinil Massa para Madeira, espere secar, lixe e tire todo o pó.	
Ferro novo ou com ferrugem	remova totalmente a ferrugem usando lixa e/ou escova de aço. Limpe com aguarrás ou solução desengraxante. Aplique uma demão de Suvinil Zarcão. Após a secagem, lixe novamente e elimine o pó.	
Repintura sobre metal ferroso	Lixe a superfície e trate os pontos com ferrugem conforme as instruções de ferro novo.	
Mancha de gordura ou graxa	Limpe com thinner para limpeza ou solução desengraxante.	
Partes mofadas	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e espere secar.	

Observações:

Antes de pintar com Suvinil Esmalte Sempre Branco, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais. Você obterá os melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação. Depois de 4 horas, você já pode fechar portas e janelas pintadas, mas para realizar limpeza, espere 7 dias.

Após a pintura, como limpar a superfície? Use um pano ou esponja macia com detergente neutro e, em seguida, limpe com pano umedecido com movimentos suaves, apenas no local afetado. Com o atrito, cores mais intensas e acabamento fosco e acetinado podem esbranquiçar.

Quando terminar de usar toda a tinta, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

1. Conforme NBR 15311.
2. Em comparação a esmaltes formulados com resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo (Suvinil Esmalte Cor & Proteção).
3. Atenção: a secagem em 20 minutos é obtida em condições adequadas de temperatura, próxima de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%.
4. Decreto nº 9.315, de 20 de Março de 2018, Regulamenta a lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008, que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.

Termo de Garantia: A Suvinil Esmalte Sempre Branco foi feita para dar proteção e durabilidade para madeiras e metais. Aplicando a Suvinil Esmalte Sempre Branco de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ela pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Esmalte Sempre Branco são desconhecidos pela Suvinil.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Se a tinta entrar em contato com sua pele ou olhos, lave com bastante água. Se usar lentes de contato, retire-as, se for possível e continue a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea ou ocular, consulte um médico. Atenção! Ao pulverizar este produto, podem-se formar gotículas perigosas para a inalação. Armazene em local bem ventilado. Mas tenha em local fresco, afastado do calor, fiação, chama aberta, superfícies quentes. Não fume. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site www.suvini.com.br. **Emergências médicas (24 h):** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte (24 h):** 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/16".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Luiz Sergio Milton Morant - CRQ 04116482 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.

