

A Seladora que dá um toque suave pra sua madeira.

Suvinil Seladora para Madeira preenche os veios da superfície para a aplicação do verniz ou cera. Ela oferece um toque suave e uniforme, além de melhorar o acabamento do verniz. E o melhor: é fácil de lixar.

Indicação de uso	Indicada para superfícies internas não molháveis de madeira, onde se deseja finíssimo acabamento e, deixa tudo pronto para aplicação de cera ou verniz, aumentando o seu rendimento.
Cores	Ao abrir a lata, você vai encontrar um líquido opaco que após a secagem, forma uma película incolor transparente, de aspecto encerado.
Principais Benefícios	Preenche os veios da sua madeira.
	Para seu verniz render mais.
	Acabamento encerado.



Referências normativas: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Classificação:

Tipo	Função
4.1.1.6	Selar e uniformizar superfícies novas de madeira, em ambientes internos.

Desempenho:

Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315.	Mínimo de: 20%	Este produto →	27%
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	Concentração máxima de: 900 g/L	Este produto →	670 g/L

Informações técnicas:

Do que é feita essa tinta?

Produto à base de nitrocelulose, resinas sintéticas, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e acetatos, etanol, 1,2,4-trimetilbenzeno, cumeno, etilbenzeno, propilbenzeno, mesitileno, acetato de n-butila, acetato de etila, xileno, monometiléter de dipropilenoglicol, solvente de nafta (petróleo). Não contém metais pesados. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) → 0,9 L | 3,6 L

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	11 - 16 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	0,92 - 0,96 g/cm ³
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	48 meses

PREPARAR		APLICAR			SECAR	
Superfície:	Diluição:	Para aplicar, use:	Vai usar pistola?	Demãos:	Tempo:	Embalagem / Rendimento:
Madeira nova (para selar).	Thinner para laca Nitrocelulose. Até 30%	Boneca, pincel ou trincha	Dilua de 80 - 100% com thinner para laca nitrocelulose e aplique com pressão entre 2,2 e 2,8 Kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² . Rendimento: até 20 m ² por galão de 3,6 L por demão. Aplicar até 3 demãos.	1	Ao toque: 20 minutos Final: 2 horas	Galão (3,6 L): até 40 m ² /demão ¼ Galão (0,9 L): até 10 m ² /demão
Acabamento encerado	de 80% a 100%	Boneca.		2 a 3		Galão (3,6 L): até 85 m ² /demão ¼ Galão (0,9 L): até 20 m ² /demão

Preparar a superfície:

Antes de começar, observe como está sua superfície. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

ONDE VOCÊ VAI APLICAR?	COMO PREPARAR:	Aplicar a tinta:
Madeira nova não resinosa	Lixe no sentido dos veios da madeira para eliminar todas as farpas, depois tire todo o pó e partículas soltas.	 01 Abra a embalagem e misture bem o produto com uma espátula.
Madeira resinosa	Efetue banhos intercalados de thinner e álcool até remoção total da resina.	 02 A proporção para diluir vai depender do seu objetivo. Para selar a madeira: dilua 1 L de Suvinil Seladora para Madeira com 300 ml Thinner para Laca Nitrocelulose. Para dar um acabamento encerado: dilua 1 L de Suvinil Seladora para Madeira com 300 ml Thinner para Laca Nitrocelulose.
Madeira com seladora - reaplicação	Lixe no sentido dos veios da madeira, depois tire todo o pó e partículas soltas.	 03 A seladora tem que deslizar pela madeira em pinceladas compridas. Se o pincel repuxar, dilua um pouco mais.
Partes soltas - verniz ou acabamento encerado descascando	Lixe e/ou escove no sentido dos veios da madeira para remover as partes soltas. Depois tire todo o pó e partículas soltas.	 04 Lembre-se de aguardar o tempo de secagem final, antes de massear ou pintar.
Partes mofadas	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e espere secar.	
Madeiras com manchas de óleo, gordura, graxa ou enceradas	Elimine com um pano umedecido com thinner para laca nitrocelulose ou solução desengraxante e deixe secar.	
Quer uma dica? Misture apenas a quantidade de produto que você for aplicar. Utilize apenas em áreas internas e secas.		

Observações:

Antes de pintar Suvinil Seladora para Madeira, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a aplicação para outro dia. Para um resultado final ainda melhor, utilize Suvinil Seladora para Madeira com outros produtos Suvinil.

Mas fique atento: o rendimento pode variar, dependendo de fatores externos que vão além do controle do fabricante, como, por exemplo, a preparação e absorção da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos.

Quando terminar de usar todo o produto, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Se a Seladora para Madeira entrar em contato com sua pele ou olhos, lave com bastante água. Se usar lentes de contato, retire-as, se for possível, e continue a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea ou ocular, consulte um médico. Quando for usar a Seladora para Madeira, fique longe de faíscas, chamas ou de ambientes muito quentes. Além disso, não fume perto do produto. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar. Armazene em local bem ventilado.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. Emergências médicas (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. Emergências em acidentes de transporte (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/16".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 - IV / Região



We create chemistry

Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.

