BOLETIM TÉCNICO

Suvinil Selatrinca

O selante que preenche e se adapta à sua parede.

Suvinil Selatrinca é o completo que resolve as trincas da sua parede. Com o Fundo Preparador e o Suviflex, ele faz parte de um sistema para tratar, e sua tecnologia com partículas emborrachadas se adapta aos movimentos da trinca e não deixa a pintura rachar. Sabe o que isso significa? Além de preencher as trincas, também evita que elas voltem com o tempo.

Indicação de uso	Indicado para vedação de trincas e fissuras em alvenaria em pintura e repintura. É indispensável o uso do Suvinil Fundo Preparador para paredes antes da aplicação do Suvinil Selatrinca.
Cor	Ao abrir a lata, você deve encontrar uma massa branca.
Principais Atributos	**Preenche as trincas da parede.**
	Tecnologia com partículas emborrachadas.

Referências normativas: Produto ***não*** classificado pela norma NBR 11702:2021 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Informações técnicas:

Do que é feito esse produto?

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, álcoois e tensoativos carboxilados e etoxilados e mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1). Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Cores prontas) →	5,04 Kg | 0,43 Kg
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	**85 - 87 %**
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	**80 - 82 %**
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	**1,300 - 1,500 g/cm^3**
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	**9,0 - 11,0**
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	**36 meses**

PREPARAR		APLICAR		SECAR	
Superfície:	**Diluição:**	**Para aplicar, use:**	**Demãos:**	**Tempo:**	**Rendimento:**
Pintura e repintura.	Pronto para uso.	Espátula de aço. **Cartucho:** Utilize o aplicador da embalagem e repassar com espátula de aço.	2 a 4 até preencher a trinca.	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 24 horas Final: 24 horas	Se você tiver uma abertura em V, com medidas 10x10 mm, um **galão** de Suvinil Selatrinca vai cobrir de **25 a 30 metros lineares de trinca.** Se você tiver uma abertura em V, com medidas de 10x10 mm, um **cartucho** de Suvinil Selatrinca vai preencher de **2,5 a 3 metros lineares de trinca.**

Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está a sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

Como tratar as trincas:

	01 Abra a trinca com uma chave de fenda ou esmerilhadeira elétrica até formar **uma abertura em "V" com largura de 10 mm e profundidade de até 10 mm.**
	02 Aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador **e espere as 8 horas do tempo de secagem.**
	03 **Preencha as trincas com Selatrinca usando uma espátula de aço**. Aplique quantas demãos forem necessárias até preencher a trinca e espere secar por no mínimo 24 horas entre cada demão.
	04 **Quando a trinca já estiver vedada, aplique uma demão de Suviflex** diluído com 10% de água e espere secar por 4 horas.
	05 **Por último, use mais uma camada de Suviflex** para fixar na região da trinca a Suvinil Tela Poliéster de 20 cm de largura.

Observações:

Antes de aplicar Suvinil Selatrinca em ambientes externos, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo ou ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe para outro dia. Chuva e ventos fortes levantam poeira ou partículas suspensas que grudam no acabamento. Não recomendamos aplicar acabamentos e/ou complementos à base de resina de PVA por cima do Suvinil Selatrinca. Para um resultado final ainda melhor, utilize o Selatrinca com outros produtos Suvinil.

Obs.: se a abertura da trinca for mais larga que 10 mm, passe, primeiro, argamassa para cobrir parte da falha, mas deixe uma parte para ser coberta depois. Espere 28 dias para a cura da argamassa e, em seguida, complete a depressão com o Selatrinca.

Como dar acabamento nas trincas tratadas? Antes de pintar sobre a trinca tratada, aplique Suvinil Massa Acrílica ou Suvinil Efeito Suave, imitando o acabamento do restante da parede. Após a secagem, repinte toda a parede com a tinta Suvinil de sua preferência.

Quando terminar de usar toda a tinta, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica e/ou plástica.

Mas fique atento: se você guardar as sobras para usar depois, o produto pode sofrer alterações e ter um resultado final diferente. Sugestão: aproveite para preparar mais alguma superfície ou doe o que restou para alguém.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Algumas precauções: se o Selatrinca entrar em contato com sua pele, lave com sabonete e bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de aplicar o produto.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. **Emergências médicas** (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte** (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho. Quer uma sugestão? Aproveite para pintar mais alguma coisa ou doar o que restou para alguém.

BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900

Químico Responsável - Rafael Medonça de Souza - CRQ 04368238 – IV / Região

BASF We create chemistry

Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Alvenaria e Serviços ao Mercado

SAC 0800 011 7558 www.suvinil.com.br